



申请单位: 美信新材料股份有限公司品质部 (杨国娟)
地址: 广东省深圳市西丽镇大磡二村192号

样品名称: PI高温胶带
样品型号: MXPI-310F
样品数量: 1张
样品接收日期: 2022/1/15
测试日期: 2022/1/16
测试环境: 温度: $23 \pm 2^{\circ}\text{C}$, 湿度: $50\% \pm 5\%$
测试项目: 抗张强度
测试方法: GBT30776-2014
测试设备: 抗张强度拉力试验机
样品编号: 1
测试结果:

样品 编号	测试项目	规格值	测试结果					最大值	最小值	平均值	判定
			数值1	数值2	数值3	数值4	数值5				
1	抗张强度	$\geq 90/\text{cm}^2$	99.96	100.1	100.4	/	/	100.4	99.96	100.2	PASS
			/								

报告结束

检测: 江小容

签发: 朱友亮

本报告未经实验室签发无效。本报告不得修改、增加或删除。以上检测结果只能代表本次受测样品。
未经实验室书面同意, 不得部分复制本报告。